

## Technisch Merkblad

# Stucco Originale – binnen

Hoogwaardige, decoratieve, matte pleister op basis van kunstharstdispersie met een prachtige en authentieke stucco uitstraling. Voor binnen.

**Eigenschappen:** Gebruiksklaar, zeer gemakkelijk verwerkbaar, in diverse kleuren uit de Stucco d'Or kleurcollectie verkrijgbaar, diverse structureffecten mogelijk, geurarm en oplosmiddelvrij.

**Toepassen:** Stucco d'Or Stucco Originale wordt uitsluitend binnen toegepast als decoratieve eindafwerklaag op alle draagkrachtige, vlak gezette, schone en droge ondergronden zoals cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat en bestaande verflagen. Voor een optimale bescherming, na droging, afwerken met Stucco d'Or Protecto 1K Mat. In geval van toepassing in de keuken, achter een wastafel of toilet altijd afwerken met Stucco d'Or Protecto 2K Mat. Stucco Originale is niet geschikt voor toepassing in de natte cel. Tref bij toepassing in de keuken een voorziening (RVS- óf glasplaat) direct achter de kookplaat. Bij speciale toepassingsgebieden raden wij u aan onze technisch adviseur te raadplegen.

VERWERKING	APPLICATIE
<b>Applicatie</b>	Stucco d'Or Stucco Originale goed mixen voor gebruik. In twee lagen aanbrengen. Breng een eerste laag dekkend aan met een RVS Stucco spaan. Breng na droging een tweede laag aan met RVS Stucco spaan om het gewenst betoneffect te creëren.
<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar. Verdunnen is niet nodig.
<b>Verbruik</b>	0.1 mm korrel 0,4 – 0,6 kg/m <sup>2</sup> in twee lagen. 0.3 mm korrel 1,3 – 1,6 kg/m <sup>2</sup> in twee lagen. 0.5 mm korrel 1,6 – 1,9 kg/m <sup>2</sup> in twee lagen. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.
<b>Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad)</b>	Stofdroog na ± 2 uur, overpleisterbaar na ± 6 uur, uitgehard na enkele dagen. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
<b>Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid</b>	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80%.
<b>Reiniging gereedschappen</b>	Gereedschap direct na gebruik goed met warm water reinigen.

ONDERGROND	VOORBEHANDELING
<b>Algemeen</b>	De ondergrond dient vlak, draagkrachtig, droog, schoon, vet-, was-, siliconen- en stofvrij te zijn. Scheuren, barsten en onstabiele lagen herstellen. <b>De ondergrond altijd voorbehandelen in de kleur van de gewenste decoratieve Stucco d'Or eindlaag.</b>
<b>Onbehandelde ondergronden als pleisterwerk, beton, gipsplaat</b>	De ondergrond stofvrij maken. Daarna: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Droogtijd ca. 4-6 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Ruwer. Droogtijd minimaal 18 uur.</li> </ul>
<b>Niet draagkrachtige (poederende) ondergronden</b>	Ondergrond schoonwassen en vervolgens voorbehandelen met PRINSSSEN Diepgrond. Daarna: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Droogtijd ca. 4-6 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Ruwer. Droogtijd minimaal 18 uur.</li> </ul>
<b>Draagkrachtige, licht verontreinigde ondergronden</b>	Verontreiniging reinigen/verwijderen met een reinigingsmiddel. Daarna: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Isomat. Droogtijd minimaal 24 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Iso Ruwer. Droogtijd minimaal 24 uur.</li> </ul>
<b>Draagkrachtige, zwaar verontreinigde ondergronden</b>	Plaatselijke verontreinigingen isoleren met PRINSSSEN Isoleerspray. Grote oppervlakken behandelen met PRINSSSEN Isoleergrond. Daarna: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Isomat. Droogtijd minimaal 24 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Iso Ruwer. Droogtijd minimaal 24 uur.</li> </ul>
<b>Gladde ondergronden (zoals lakverflagen)</b>	Ondergrond reinigen en ontvetten. Na droging licht opruwen, zorgvuldig stofvrij maken en vervolgens: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Droogtijd ca. 4-6 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Ruwer. Droogtijd minimaal 18 uur.</li> </ul>
<b>Ondergronden voorzien van niet watervast verflagen (zoals veegvast)</b>	Ondergrond grondig reinigen met schoon water totdat deze niet meer afgeeft. Na droging eerst voorbehandelen met PRINSSSEN Diepgrond. Vervolgens: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Droogtijd ca. 4-6 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Ruwer. Droogtijd minimaal 18 uur.</li> </ul>
<b>Ondergronden voorzien van muurverf</b>	Ondergrond grondig reinigen. Na droging: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Droogtijd ca. 4-6 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Ruwer. Droogtijd minimaal 18 uur.</li> </ul>

<b>Ondergronden voorzien van sierpleister</b>	Ondergrond grondig reinigen. Na droging egaliseren met stukadoorsgips. Na volledige droging: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.1 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Stucco d'Or Primo. Droogtijd ca. 4-6 uur.</li> <li>- Bij afwerking met Stucco Originale 0.3 mm of 0.5 mm de ondergrond voorbehandelen met PRINSSSEN Ruwer of PRINSSSEN Iso Ruwer. Droogtijd minimaal 24 uur.</li> </ul>
<b>Voor alle ondergronden geldt</b>	<b>Belangrijk:</b> Neem tussen de diverse voorbehandelingen voldoende droogtijd in acht.

TECHNISCHE GEGEVENS	WAARDE
<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,55 kg/L
<b>Bindmiddel</b>	Kunstharsdispersie
<b>Vaste bestanddelen</b>	Ca. 50% v/v
<b>Kleuren</b>	Standaard wit. Verkrijgbaar in diverse kleuren op het PRINSSSEN kleurenmengsysteem.
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Opslag</b>	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Minimaal 12 maanden houdbaar.
<b>Gevaren</b>	Zie geldend Veiligheidsinformatieblad.

#### Algemene opmerking:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht. Dit kan door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder voorafkondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande technische merkbladen ongeldig.

Versie 18-04-2019